

# to be CORK

## TAPPI DI SUGHERO

# MICROAGGLOMERATI RIFINITI

Cilindro di sughero agglomerato con un 90% di granulometria compresa tra 0,25 mm e 2,50 mm

Fabbricato secondo le norme UNE.

Usò consigliato: vini da tavola, vini a rotazione rapida e vini giovani.

### CARATTERISTICHE

### PARAMETRI

### SPECIFICHE



#### DIMENSIONALI

Lunghezza  
Diametro

da 38 a 49 mm  $\pm$  0,5 mm  
da 23,5 a 24 mm  $\pm$  0,3 mm



#### FISICHE

Densità  
Umidità  
Capillarità  
Forza di estrazione  
Recupero diametrale istantaneo  
Recupero diametrale dopo 5 minuti  
Recupero diametrale dopo 1 ora  
Deagglomerazione

240 – 350 Kg/m<sup>3</sup>  
3 – 8%  
 $\leq$  2,5 mm  
15 – 40 daN  
 $\geq$  86%  
 $\geq$  90%  
 $\geq$  95%  
Assenza



#### SENSORIALI

Olfattivo

Neutro



#### CHROMATOGRAPHIES

TCA

In base al protocollo del cliente



#### CHIMICHE

Ossidanti residui

Negativo

#### TIPOLOGIE

Sono disponibili tutte le tipologie standard. Possibilità di personalizzare i tappi in base alle richieste specifiche di ogni cliente.

#### METODO DI ANALISI

Tutte le analisi sono realizzate secondo le norme UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928 e UNE 56929.

Altri parametri o analisi in base alle specifiche di ogni cliente.

Per maggiori informazioni:

info@tobecork.com  
www.tobecork.com

# CORK